(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表平7-502778

# 第3部門第3区分

(43)公表日 平成7年(1995)3月23日

(51) Int.Cl. <sup>e</sup>		識別記号	ŧ	庁内整理番号	F
C09K	3/14	550	E	9049,-4H	
B 2 4 D	3/00	320	z	7613-3C	
C08L	71/02	LQD		9167-4 J	

審查請求 有 予備審查請求 有 (全 7 頁)

·ル インコーポレーテッド
カ合衆国 デラウェア州 19713 -ワーク ベレーヴロード 451 ダーンド ステート インダストリアル・クーカレオニ グレゴリー カ合衆国 デラウェア州 19702 ワーク フォーシーズンズドライブ 7  辻本 一義

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 表面を研磨及び平坦化する組成物と方法

# (57)【要約】

加工品の表面を研磨又は平坦化するために用いる研磨組成物で、約30%から約50%の酸化セリウム、約8%から約20%のヒュームドシリカ、および約15%から約45%の沈澱シリカから成る。その組成物を使い加工品の表面を研磨又は平坦化するための方法、およびこの方法のより製造される製品。

## 特表平7-502778 (2)

#### 特許請求の疑題

- 1. 加工品の表面を研閉又は平坦化する際に用いられる、約30%から約50% の酸化セリウム、約8%から約20%のヒュームドンリカ、および約15%か ら約45%の沈澱シリカから成る研閉組成物。
- 2. 約42, 5%から約48. 0%の酸化セリウム、約17%から約19%のヒュームドシリカ、および約35%から約39%の沈澱シリカから成る講求項1 料的側向動
- 3. 約45%の酸化セリウム、約18%のヒュームドシリカ、および約37%の 沈霞シリカから成る請求項1記数の組成物。
- 4. 酸化セリウムが約100ナノメートルから約2.000ナノメートルの粒子 サイズを育し、ヒュームドシリカが約10ナノメートルから約1.200ナノ メートルの粒子サイズを育し、さらには親シリカが約25ナノメートルから約 4.000ナノメートルの粒子サイズを有する請求項1、2又は3記載の組成 出た。
- 5. 酸化セリウムが約100ナノメートルから約500ナノメートルの粒子サイズを有し、ヒュームドシリカが約7ナノメートルから約40ナノメートルの粒子サイズを有し、さらに沈澱シリカが約50ナノメートルから約2.000ナノメートルの粒子サイズを有する様求項1、2又は3記載の組成物。
- 6. 酸化セリウムが約100ナノメートルから約300ナノメートルの粒子サイズを打し、ヒュームドシリカが約10ナノメートルから約30ナノメートルの粒子サイズを育し、さらに沈難シリカが約100ナノメートルから約300ナノメートルの粒子サイズを有する請求項1、2又は3記数の組成物。
- 7. 水、および、約5重量%から約20重量%の請求項1記載の研磨組成物からなる加工品を研磨又は平坦化するための水性スラリー。
- 8. 酸化セリウムが約100ナノメートルから約2,000ナノメートルの粒子 サイズを育し、ヒュームドシリカが約10ナノメートルから約1,200ナノ メートルの粒子サイズを育し、さらに抗凝シリカが約26ナノメートルから約 4,000ナノメートルの粒子サイズを育する糖求項7記載の水性スラリー。
- 18. 水、および、約10重量%から約16重量%の構求項3記数の研路組成物 からなる加工品を研磨又は平現化するための水性スラリー。
- 19.酸化セリウムが約100ナノメートルから約300ナノメートルの粒子サイズを有し、ヒュームドシリカが約10ナノメートルから約30ナノメートルの粒子サイズを有し、さらに沈寂シリカが約100ナノメートルから約300ナノメートルの粒子サイズを有する請求項18記載の水性スラリー。
- 20. オクチルフェニルエチレンオキシド、ノニルフェニルエチレンオキシド、 オクチルフェノキシポリエトキシエタノール、およびこれらの物質の調合剤か ら選択される界面活性剤が、約0.01%から約2.0%含まれている請求項 19記載の水性スラリー。
- 2.1. 加工品の裏面を研磨又は平坦化する方法であって、
  - (a) 請求項7ないし20のいずれかの水性スラリーを、研磨又は平垣化する 加工品の表面に塗布する段階、
  - (b) 水性スラリーによって、事前設定された程度まで加工品の表面を観練的 および化学的に研磨することによって、加工品表面を研修又は平坦化する 段階、

### からなる方法。

- 22. さらに、水性組成物をパッドに増布する段階と、吹いで加工品を研磨また は平坦化するに十分な時間、十分な圧力でパッドを加工品表面に十分接近させ る段階からなる請求項21記載の方法。
- 23.加工品が電子票子集積密度が比較的少ない領域と比較的多い領域とを有する半導体ウェーハであり、ウェーハの表面が譲載のステップと、そのステップの少なくとも幾つかの間に複数の切れ目を有する請求項22記載の方法。
- 24. 半導体ウェーハの妻面が、その上面にいかなる加工品の材料も必要とせず 、その下間に望ましくは欠陥のない電子構造部品が存在する、事前に設定され た平坦レベルを有するもので、さらに、ウェーハの妻面を平坦レベルより下に あるウェーハに有害な欠陥を実質的に生じることなく平坦レベルまで平坦化す も段階からなる娘求項 2 3 紀載の方法。
- 25. 請求項21の方法によって製造される平坦化された加工品。

- 9. さらに約0. 01%から約2. 0%の界面活性剤を含む錦求項8記載の水性スラリー。
- 10. 界面活性剤が非イオン性界面活性剤、除イオン性界固活性剤、陽イオン性 界面活性剤、同性イオン性界面活性剤およびこれら調合剤から選択される請求 項9起数の水性スラリー。
- 1 [ . 昇面活性利が、オクチルフェニルエチレンオキシド、ノニルフェニルエチレンオキシド、オクチルフェノキシポリエトキシエタノール、ポリオキシエチレン(10)オクチルフェノール・エーテル、ノニル・フェノール・ポリエーテル、ポリオキシエチレン(20)ソルビタン・モノオレイン酸塩、ポリ(オキシー1,2ーエタンディイール)ーアルファ(ノニルフェニール)オメガーヒドロキシ、脂肪族エトキシル酸塩、カルボキシル酸ポリアミン・アミドの塩、防イオン又はイオン性の特性を持つポリマーのアルキルアンモニウム塩、ポリカルボキシル塩、アクリル酸共量合体およびこれらの物質の調合剤から選択される請求項10配数の水性スラリー。
- 12. 界面活性制が、オクチルフェノキシポリエトキシエタノールである請求項 11記数の水性スラリー。
- 13、組成物の pH を約4 から約12 に健特するために、さらに酸性または塩基 性物質を含む請求項8 記載の水性スラリー。
- 14. 酸性または塩基性物質が、組成物の pH を約6から約11. 4に維持する 請求項13記載の水性スラリー。
- 15.酸性物質が塩酸、硝酸、烧酸および金酸から選択され、塩落性物質が水酸 化カリウム、水酸化アンモニウムおよびエタノールアミンから選択される請求 項13記載の水性スラリー。
- 16. 水、および、約10重量%から約16重量%の請求項2記載の研磨組成物 からなる加工品を研磨又は平坦化するための水性スラリー。
- 1 7. 酸化セリウムが約100ナノメートルから約500ナノメートルの粒子サイズを有し、ヒュームドシリカが約7ナノメートルから約40ナノメートル 粒子サイズを有し、さらに注蹤シリカが約50ナノメートルから約2.000 ナノメートルの粒子サイズを有する譲求項16記載の水性スラリー。
- 26. 請求項21の方法によって製造される研磨された加工品。

#### 明 細 書

#### \_ 表面を研磨及び平坦化する組成物と方法

#### 発明の分野

本発明は、欄々の加工品の衰ា、例えば半導体の衰雨の研磨および平坦化に有用な組成物、ならびにその使用怯とこれらの組成物により生産される製品に関するものである。

#### 発明の背景

種々の加工品の表面の研除に有用な組成物は、当業界では良く知られている。 半導体、ガラス、クリスタル、企画およびセラミック加工品の表面に使用される 従来の研磨剤組成物は、一般的に通切な研磨剤またはこれら研磨剤の調合物の水 性スラリーから成る。周知の研磨剤には、酸化セリウム、酸化アルミニウム、酸 化ジルコニウム、酸化陽、二酸化シリコン、酸化チタン等が含まれる。これらの 研磨剤を含有する組成物は、一般にまず当接組成物を研磨パッド又は研磨される べき変面に歯布(applying)することにより使用される。研磨パッドが次いで裏 面に用いられ、これが組成物内部に含まれる研磨粒子に裏面を機械的に研磨させ 、この結果として研磨作用をもたらす。しかしながら、このような従来の研磨組 成物では、半導体および超小型電子構成部品技術に要求される。鏡面のような所 度に平坦な裏面を生ずることはできない。さらに、従来の研磨組成物は、他の加 工品を研磨する場合には、対層な研磨率および表態な裏面品質のような欠点を暴 難している。例えば、このような組成物で研磨されたガラス、金属、半導体等の 表間は暑り、染み、引っかき傷、オレンジピール(orange peel)、起伏、切り込 み、メサ(means)のような様々な欠陥を呈する。

従って、研密組成物の効率および品質を改善するはみが現在までなされてきた。これらの分野における改善のための2つの方法は、種々の研密剤を組み合せること、又は、種々の権助剤を組成物に添加すること、あるいはその両方を行うことに向けられてきた。

研験粒子の特定の組み合せから成る研磨組成物が、例えば、少なくとも1つの 酸化セリウムの結晶相および粉土ビロケイ酸塩から成る研磨組成物を開示する来

や形状の溝、穴および宿みを含むであろう、専前設定された平坦レベル (planer level) まで研磨される。このような研節後、半導体の製作は、化学療着法、落 着を介するメクライズ処理、フェトリソグラフィックパクーン形成、拡散、エッ チング等のような、当業者が熱知する様々の他の手順により継続される。

よりずぐれた効果をもたらずためには、用意された半導体加工品表面を研踏および平垣化するのに用いられる組成物は、高研璃品質を伴う極めて平垣で水平な 表面、すなわち、平垣面(プレナー面)をもたらさなければならない。しかしな がら、従来の研磨作業とは異なり、平垣面を作るには、研磨作業は加工品の水平 表面に限定されなければならず、かつその表面の下の形状、形態、または構造、あるいはその全てに影響してはならない。このような選択的研磨作業のみが、 所 望の平坦面をもたらすことになる。 従来の研磨組成物は、加工品裏面の上下、 内部の特定領域を研磨することで単に不均質で起伏のある表面を作るため、このような手順には不適当である。不可能でないにせよ、研磨組成物が加工品の下部構造に悪影響を及ぼさない、 円滑で欠陥のない表面を得るためには従来の研磨剤を 使用するのは困難であることが延明されている。

構成部品の関がシリコン、セラミックその値の絶縁体加工品の酸小なチップ内 で連結された、半導体およびマイクロエレクトロニック構成部品製作の特殊分野 においては、隔めて平坦な裏面が多くのレベルで要求される。さもなければ、半 導体その他の素子の機能はそれが無価値になる点まで悪影響を受けることになる 。この結果、このような素子を製造するために用いられる多くの超微小加工手順 および付随する労力と鞭囂が、平坦化技術が十分に平坦な裏面を作れなかったた めに不良になるたった一つの裏面によって無駄になる。

従って、平坦で欠陥のない表面を作る、改善された研磨率で改善された研磨作 業をもたらす組成物、ならびにこのような組成物の使用法に対して特望久しい需 要があることが理解できる。本発明は、このような特望久しい需要を満足させる ものである。

#### 発明の要約

本発明の腹様の一つは、約30%から約50%の酸化セリウム、約8%から約

図特許第4. 601. 756号に開示されている。米国特許第4. 786. 326号は、酸化セリウムおよび少なくとも第土ランタナイドやイットリウムの一酸化物から成るガラス研磨組成物を開示している。同様に、米国特許第4, 789.073号は酸化セリウム、3例セリウム塩および任意にピロケイ酸塩やシリカを含む、有機ガラスの実団を研磨するセリウム基剤研磨組成物を開示している。

研磨組成物に補助剤を使用の実例は、例えば水、研磨剤および研磨剤による金属表面の研磨有効性を促進するための塩又は塩の組み合せを含む、金属表面研磨に有効な組成物を開示する米面特許第4.959、113号に開示されている。同様に、米国特許第4.462、188号は、コロイド状シリカブルまたはゲル、水溶性アミンおよび水溶性第四アンモニア塩または塩素から成る研磨組成物を関示している。米国特許第4.588、421号は、水性コロイド状シリカ溶液ゲルおよびピペラジンを含む、シリコンウェールを研磨するのに有効な組成物を関示している。ピペラジンの感加が、数ある利点のうちの研磨内が使の増大を防示している。ピペラジンの感加が、数ある利点のうちの研磨内を増大の結構成都品表面に研磨粒子、運移金属キレート化塩および溶媒から成るスラリーを接触さらた。この研磨粒子、運移金属キレート化塩および溶媒から成るスラリーを接触さらた。この研磨粒子、運移金属・レート化塩および溶媒がの成るスラリーを接触さらた。この研磨粒子が、シリカ、酸化セリウム、アルミナ、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化薬二鉄等の一般に使用されているもののいずれでもよいことを開示している。

しかしながら、このような研察剤の組み合せおよび補助剤の添加によっても、 従来の研密組成物では、現代の半導体およびマイクロエレクトロニクス技術に要 求される平理化された表面 (planarized surfaces)を作ることができない。

半導体および他の超小型電子構成部品の監作には、一般に超大規模集積回路 (VLSIC) および極極大規模集積回路 (ULSIC) を含む、数多くの相互連結された構成部品層を組み立てることを必要とする。従って、半導体を研除および平坦化するのに有効な組成物は、表面およびその下方の双方で相互連結された高出度集積回路の多重層から成る複合、非等方、視成表面を研除することが可能でなければならない。半導体の製作に限しては、集積回路が相互投続された層を備える経過物が、多様なサイズ、形状および硬体の構成部品ならびに指令の深さ

20%のヒュームド(furred)シリカおよび約15%から約45%の社職(preciptated)シリカから成る、加工品表面の研障又は平坦化に用いられる研磨 組成物である。本発明の他の限様は、加工品を研磨又は平坦化する水性スラリーである。本来性スラリーは水および重量比で約5%から約20%の本研磨組成物から成る。

本発明のさらに他の組織は、以下の段階を構える加工品の研算又は平坦化の方 法である。

- (a)本研磨組成物の水性スラリーを、研磨又は平坦化されるべき加工品の表面に壊布(applying)する段階、及び、
- (b) 水性スラリーによって、加工品表面を破憾的および化学的に事前設定された程度まで研磨することにより、加工品表面を研磨又は平坦化する段階。

本発明はまた、ここに関示および請求された研磨又は平坦化の方法を用いて製作される製品に関する。特に望ましいのは、ここに示す方法を用いて製作される 平坦化半導体製品である。

#### \_\_定義\_\_\_

ここに使用される「粒子サイズ」は、粒子の平均直径を、あるいは粒子が実質 的に球状でない場合は、粒子の平均最大寸法を示す。

ここで用いられる「パーセント」あるいは「%」は、他の指定がない限り、あるいはそれが用いられている文潔から明らかでない限り、本組成物中の研密剤成分の全重量に対する表示成分の重量による百分比を示す。

#### 好ましい実施例の詳細な説明

本発明の研磨組成物は約30%から約50%の、好ましくは約42.5%から約48.0%の酸化セリウム成分を含有する。最も好ましくは、本組成物は約45%の酸化セリウムを含有する。本組成物で用いられる酸化セリウムは、約100ナノメートルから約2.000ナノメートル、好ましくは約100ナノメートルから約500ナノメートルの粒子サイズを有する。最も好ましくは、酸化セリウムは、約100ナノメートルの粒子サイズを有する。

特表平7-502778 (4)

ものとする。本組成物中に用いられる酸化セリウムは、トリウムのような触針性 微量元素を含まずに、好ましくは少なくとも約99、9%の純度で、化学的に精

本発明の研磨組成物はさらに、約8%から約20%の、好ましくは約17%か ら約19%のヒュームドシリカ成分を含有する。ヒュームドシリカは、幾つかの 企業から市服されている。一般にはヒュームドシリカ(ヒュームド二酸化シリコ ン)は、四塩化シリコンのような揮発性シラン化合物の加水分解により、酸素・ 水素混合ガスの炎中で製造される。その製造技術は周知であり、文献化されても いる。最も好ましくは、本研盟剤組成物は約18%のヒュームドシリカを含有す るものとする。本組成物で用いられるヒュームドシリカは、約10ナノメートル から約1、200ナノメードルの、好ましくは約7ナノメートルから約40ナノ メートルの、最も好ましくは約10ナノメートルから約30ナノメートルの粒子 サイズを存するものとする。

本組成物はまた、約15%から約45%の、好ましくは約35%から約39% までの沈澱シリカを含有するものとする。沈澱シリカもまた、幾つかの企業から 市盟で入手できる。一般的に、沈澱シリカ(沈澱二酸化シリコン)は、ナトリカ ムケイ酸塩(水ガラス)のようなアルカリケイ酸塩溶液を、硫酸のような拡酸と 、一般的にアルカリ反応の状態下で反応させることにより製造される。シリカは 、沈湖により形成される主要な反応生成物である。そのシリカが濾過、洗浄、乾 爆され、次いで他の反応生成物から分離される。これら手順のすべてが当業者に 面知の標準的技法である。好ましくは、本組成物は約35%から約39%の、最 も好ましくは約37%の沈澱シリカ成分を含有するものとする。太研磨銀成物で 有効な注源シリカは約25ナノメートルから約4、000ナノメートルの、好ま しくは約50ナノメートルから約2、000ナノメートルの粒子サイズを有する . 最も好ましくは、沈澱シリカは約100ナノメートルから約300ナノメート ルの粒子サイズを有するものとする。沈澱シリカはそれに約1%以下のナトリカ ムを含有する程度の純度を育することがさらに好ましい。

本発明に従う現在より好ましい組成物は、粒子サイズが約100ナノメートル から約2.000ナノメートルの酸化セリウムを約45%、粒子サイズが約10

界面活性剤化合物は、スラリー組成物の重量を基に、スラリー組成物中約0. 0.1%から約2.0%、好ましくは約0.015%から約0.15%の量が含ま れてよい。通切な界面活性剤化合物は、当業者に周知の散多くの非イオン、除イ オン、隔イオン又は質性イオン界面活性剤のいずれかを含んでいる。特定用途へ の適切な界間活性剤の使用は、本開示によって当業者に明らかになるであろう。 しかしながら、オクチルフェニルエチレンオキシド、ノニルフェニルエチレンオ キシド、オクチルフェノキシボリエトキシエタノール、ボリオキシエチレン(1 0) オクチルフェノール・エーテル、ノニル・フェノール・ポリエーテル、ポリ オキシエチレン(20)ソルビタン・モノオレイン砂煤、ポリ (オキシー1.2 -エタンディイール) -アルファ (ノニルフェニール) オメガーヒドロキシ、脳 前族エトキシル酸塩、カルボキシル酸ポリアミン・アミドの塩、除イオン又はイ オン性の特性を持つポリマーのアルキルアンモニウム塩、ポリカルボキシル酸、 アクリル酸共成合体およびこれらの物質の混合物が展開活性割として用いられる のが好ましい。最も好ましくは、非イオン性界面活性剤、オクチルフェノキシボ リエトキシエタノールが本組成物における昇面活性剤として用いられるものとす る。この界面活性剤は、ロームアンドハース社(Rohm and Haas Co.)の「TRITON ▼ X-102」として市販されている。

一般に、本組成物の水性スラリーは、約4から約12の 5H に、好ましくは約 6から約!1. 4の pH に維持されるべきである。望ましい範囲内に pH を維持 するために、本組成物はさらに、適切な酸性または塩基性物質を、 pH を競技す るのに適切な量会むことができる。本組成物中で用いられ得る適切な酸性または 塩基性物質の実例は、塩酸、硝酸、磷酸、硅酸、水酸化カリウム、水酸化アンモ ニウム又はエタノールアミン等である。通切な酸性および塩基性物質ならびに特 定用途のためのそれらの適切量は、本関示によって営業者に明らかとなるであろ

本発明はさらに、(a)本研磨観成物の水性スラリーを、研磨又は平坦化され るべき加工品の表面に塗布 (applying) する段階と、(b)水性スラリーによっ て、加工品表面を微微的および化学的に事前設定された程度まで研磨することに より、加工品表面を研磨又は平坦化する段階とを備えた、加工品表面を研磨又は

ナノメートルから約1、200ナノメートルのヒュームドシリカを約18%、さ らに粒子サイズが約25ナノメートルから約4、000ナノメートルの社響シリ カを約37%含有するものとする。

本発明は、望ましい成果を挙げるためには、ヒュームドシリカと性濃シリカの 双方が、酸化セリウム(セリア)と組み合わせて用いられなければならないとい う電大な発覚に基づく。これら2種の異なるタイプのシリカの異なる性質は、酸 化セリウムも加えて、その理由が現在解明されていないにも関わらず、本条明の 研遊組成物および水性スラリーの研磨能力を高める要因である。これは3種の研 磨剤、即ち、酸化セリウム、沈濃シリカおよびヒュームドシリカの組み合わせで あり、その組み合わせが本研磨用組成物に優れた平坦化能力を与えている。本発 明の水性スラリーは、酸化セリウムのみ、ヒュームドシリカのみ、又は沈霞シリ カのみ、あるいはこれら3種の研覧成分の内2種のみの組み合わせの水性スラリ 一に比較して、より優れた研磨および平坦化能力をみせる。本発明におけるこれ らの特殊な研磨剤の組み合わせが、より優れた平坦化作用に帰着する相類効果を

加工品表面の研磨および平坦化のため使用されるとも、本組成物は、本組成物 と水から成る水性スラリーの形で用いられる。本発明の組成物から成る水性スラ リーは、当乗界の技術者にとって明白な通切な方法で調製され得る。しかしなが ら、本組成物は、適量の水が入った通切な容器に研磨組成物の固形成分を添加し て、高出力、高速剪断プレンダー又はホモジナイザー等により調合することで調 製されることが好ましい。調合又は混合は、均質な組成物が得られるまで続ける

本研磨組成物と水から成るスラリーは、種々の界面活性剤化合物又は界面活性 剣化合物の混合物をさらに含むことができる。界面活性剤化合物は懸濁剤として 作用し、その結果本組成物の調整を促進する。界面活性剤の恐加は、本研磨組成 物を含むする水性スラリーがチキソトロピー組成物の形をとることを許容するよ うに作用する。さらに、界面活性剤化合物は「引っかき構防止」効果を研砕又は 平坦化されている加工品表面に与え、これにより研璃剤により生じる表面欠陥の 程度をさらに軽減すると考えられる。

平田化する方法に関するものである。

このような方法に用いられると、本組成物は、事前に設定された所望の程度ま で加工品表面を機械的および化学的に研磨および溶解するように作用する。本組 成物は、加工品の水平要面にのみ作用して加工品の下方結晶形態および構造に悪 影響を及ぼすことなく平田で平滑な無欠陥の表面をつくる。

加工品表面を研究又は平均化するために用いられるとき、本級成物は最終固体 選度として重量比で本研磨組成物の約5%から約20%の固体濃度を育する木性 組成物として一般的に用いられる。好ましくは、組成物は重量比で約10%から 約16%の最終間は温度を存するものとする。

際定されることなく様々な加工品を研放するのに使用されるものの、本方法は 坐遺体の製作に使して採貨接続された集積関数の多面を研磨又は平規化するのに 使用すると都合が良い。本組成物は、多様なサイズ、形状および硬度の構成部品 ならびに強、穴および痛みを会なであろう絶縁層を裏前設定された平坦レベル( プレナーレベル)まで研磨するため用いられる。一旦非晶質(amorphous) シリ カのような絶縁層の研磨が完了すれば、タングステンのような導体層が化学期着 法等により無積表面上部に高着される。この表面が次いで所領の程度までさらに 平坦化あるいは研磨される。

このようにして、本組成物は複合的で非均衡的な半導体ウェーハの表面を研磨 又は平坦化し、半導体技術に必要な極めて平坦で水平な表面をつくるのに用いる ことができる。木紙成物は、その上面にいかなる加工品の部分も必要とせず、そ の下面に欠陥のない電子構成部品が存在する、事前に設定された平坦レベルを有 する半温体ウェーハの裏面を研磨するのに用いることができる。その裏面をこの 平坦レベルより下にあるウェーハに有害な欠陥を実質的に生じることなく平坦レ ベルまで平田化できる。このようにして、木方怯は、加工品の表面が複数のステ ップと、そのステップの間に複数の切れ目を構える、電子素子集積密度が比較的 少ない領域と比較的多い領域とを有する半導体ウェーハを研磨又は平坦化するた め使用できる。

一般的に、本発明の方法を実施する際に、木組成物は通切な研磨パッドに塗布 (applied) される。そのパッドが次いで、十分な時間、十分な圧力で加工品表

国に十分近接して置かれて、事前設定された程度まで加工品の裏面を機械的に研 関することでその裏面を研磨又は平坦化する。通切な研磨パッドには、本発明の 超発人であるロデール社(Rodel, Inc.) からともに人手可能な、Rodel-IC研 磨パッドおよび SUBA-IV研磨パッド等がある。本組成物は、カリフェルニア 州サンルイオピスポのR. ハワードストラスパーハ社 (R. Howard Strasbauch Inc.)で製造されている R.H. Strasbsuch 6 DS-SP Planarizer、又はア リゾナ州フェニックスのウエステックシステム社 (Westech Systems Inc.) の Westechwodel 372 自動ウェーハ研磨装置のような、従来のどんな研磨又は平坦 化装置でも使用可能である。

本発明につき、以下に実施例をあげて説明するが、それに限定されるものではない。

#### 実施例

#### 実施例 1

C!

下記衷 | に列挙された機々の研密成分量を有する 7 つのサンブル組成物を調製した。すべてのサンブルに使用した酸化セリウムは、ローヌ・ブーランベーシックケミカル社 (Rhone-Poulenc Basic Chemicals Co.)から人手可能な、粒子サイズが 3 0 0 ナノメートルから 5 0 0 ナノメートルの「CPALINE」酸化セリウムである。すべてのサンブルに使用したヒュームドシリカは、デグザ社 (Degussa Corporation)から人手可能な、粒子サイズが 1 5 ナノメートルから 2 5 ナノメートルの「ABROSIL」」シリカであった。すべてのサンブルに使用した沈磯シリカは、デグザ社から入手可能な、粒子サイズが 3 0 0 ナノメートルから 5 0 0 ナノメートルの ( 22LS」であった。

サンプル研磨組成物の水性スラリーは、麦!に列挙した比率の総量100gの 週切な研磨成分を、高速剪斯網合機中で脱イオン化された900gの水に添加す ることにより調製した。次いですべてのサンプルに、0.14gの非イオン性界 面荷性刑オクチルフェノキシポリエトキシエタノールの「TRITON® X-102」を協 加した。これらのサンプルは、ウエアリング ラボラトリー プレンダーあるい はホモジナイザー (Waring Laboratory Blender or Homogenizer) 中で、室温で

2	0	100	0	2	2.5	3	3.5
3	0	0	100	2	2.5	3	3.5
4	45	55	0	1800	1600	1300	1100
5	45	0	55	1800	2100	2150	2000
6	0	36	64	2	2.5	3	4
7	45	18	37	1800	2200	4500	3100

表示研磨組成物サンブルの重量に基づく表示機度を有するスラリーを用いる。

妻」にみられるように、酸化セリウム、ヒュームドシリカおよび沈澱シリカの 切み合わせから成る本組成物水性スラリーは、これらの研密剤が同一の関体環度 で単独に、もしくは他の組み合わせで水性スラリー中に用いられる場合よりも、 罪しく多量の材料を除去する。さらに、ヒュームドおよび沈澱シリカを単独で、 又は両者の組み合わせで合有する組成物は、比較的少量の材料しか除去しないこ とがみて取れる。

上述した測定を完了した後、切るい照明下でウェーハ表面を肉間で目視することにより、および表面を倍率100の暗視野頭改蔵で調べることにより、染み、引っかき傷、表面欠陥等の存在について検査した。検査されたウェーハ表面には 強み、引っかき傷その他の表面欠陥はみられなかった。

次いで被研磨ウェーハ表面の平坦度(degree of planarity)を、カリフォルニア州でウンテンピューのテンコール社(Tencor Corp.)から人手できる、ウェーハ表面を走夜する収積密探針の高さの変位変化を演定する「ALPHASTEP 200 PROFILCHSTER」により検査した。この計例器は、約2.000ミクロンの長さを

約3分間、完全に混合した。

次いで各サンプルを個別に、加工品の研磨に用いた。研磨された加工品は、平 垣回路構成要素(planar circuity) がある、直径 6 インチのシンコンウェーハで あった。研磨パッドに供給した本スラリー組成物は、チキソトロビー的 ( thixotropic)かつ援動的であった。研磨成分は沈確せずに懸濁状態を保ち、従っ て機体する必要がなかった。スラリー組成物は直通で用いられた。

各サンプル組成物を、個別にウェーハに堕布した。ウェーハとサンプル組成物を次いで研磨パッドが整備された Strasbaugh 6CA 研磨機にセットした。研磨パッドは、 Rodel SUBA IV研磨パッドにマイラーシート(Mylar sheet) を視層し、さらにその上に Rodel IC-60研磨パッドを模層して成る。 Rodel IC-60および Rodel SUBA IVパッドは、ロデール社から入手できる。次いでウェーハを、7 psi の一定圧力で 2分間研磨した。研磨組成物を毎分150mlの一定洗量で研磨時間に供給した。

各サンプル組成物を、下記の裏」に列挙されたような、4種の異なる最終固体 機度で試験した。特に、各サンプル組成物を5%、8%、10%および12%の 最終固体機度で試験した。これらの機度範囲は、ウェーハに塗布された最終組成 物における固体の配置を示す。上記条件下での研算機、ウェーハから除去された 材料の置をそのオングストローム単位で計測し、作表した。その結果を裏1に示す

表!

	研磨組成物(重量%)		被除去量オングストローム≠			- L +	
サンプル 番号	酸化 セリウム	ta-AF シリカ	沈澱 シリカ	5 %	8 %	10 %	12 %
1	100	0	0	1800	1850	1900	1900

走査する。各被研磨ウェーハ製団につき、元のフィーチャー(feature)の高さ と比較して、平坦度からの偏差をオングストローム単位で分析した。各被研修ウェーハ表面の、元のフィーチャー(feature)の高さと比較した平坦度からのオングストローム単位による偏差を下記の製』に示す。

表『

	平坦度からの偏接(単位オングストローム)				
サンブル	5 %	8 %	10 %	12 %	
1	1800	1250	1825	1800	
2	10000	12000	11000	12000	
3	12000	11500	12000	12000	
4	1600	1200	1400	1200	
5	1100	1000	1200	900	
6	12000	11500	11500	11500	
7	650	480	215	380	

上の表』に示されたデータからわかるように、本組成物は、同じ固体濃度において、研路剤のうちの任意の単独の1程、または2種の研磨剤のみの組み合わせから成る組成物に比べて、元のフィーチャー (feature) の高さからの平坦度が考しく低い偏差を実証している。

# 特表平7-502778 (6)

補正衛の写し(翻訳文)提出書 (特許法部184条の8)



平成6年10月27日

特許庁長官 高 島 东 陵

1、特許出願の表示

PCT/US93/00046

2. 発明の名称

表面を研磨及び平坦化する組成物と方法

3. 特許出別人

住所

アメリカ合衆国 デラウェア州 19713 ニューワーク ベレーヴロード 451

ダイヤモンド ステート インダストリアル パーク

ロデール インコーポレーテッド パディンガー ダブリュー、 ディ、ー 代妻者

4. 代理人

●542 大阪市中央区谷町9 下日1 幕 2 2 号 NK谷町ビルしる階 母大阪(06)763-7130番

(7221) AML 辻本一義

1 :

5. 補正費の提出年月日

1993年11月15日

14 TF TP - R.M.3 1 Diff: ill make

6. 添付書類の目録

(1) 補正掛の写し(翻訳文)

merminest application No. PCT/USP3/00046

CLASSIPP'ATION OF SUBJECT MATTER L. CLASSIFICATION OF AVERAGE PROCESS AND ACCOUNT OF A PART OF A PA

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Custout Chation of decrement, with indication, where appropriate, of the relevon passages Relevon to claim No. US,A, 4,057,939 (Basi) 15 November 1977.

US.A. 4,226,623 (Koshiyama et al) 07 October 1980 See col. 2, 11, 1-26 46-53, 11, 57-66 and col. 4, 13, 11-19. US.A. 4,588.421 (Payms) 13 May 1984. US.A. 4.601.755 (Me'lard et al) 22 July 1986. US,A, 4,769,073 (Tasty et al) 06 September 1988. 1 US.A., 4,786.325 (Mefard et al) 22 November 1988.

	Œ,	order duraments are listed in the possipuntion of Bur		patent from
		Spend adaption of the Second	<del>-</del>	-
į	.*.	in part of partners whereas		
	٠.	ميد پين يوميست به ماه به به امارکنم جميست جات	.a.	-
	···			******
ı			~	
	*	Arrament referring to the send description, and, reduction or refer-		

late of the agent on 19 APR 190 03 MARCH 1993 Name and making address of the ISAAUS Comments of Prints and Technology And PCT SUME HOUSE TOWN DEVICE COMPANY OF PRINCE AND EMPLOYED TO SERVICE AND A SERVICE AN THOMPSON W. (703) 309-5618

<del>-6-</del> .

本発明は、その精神又は本質的属性から逸脱することなしに、他の特定な形で 実施することができる。従って、本発明は、前述の記載よりもむしろ、発明の統 朋を示している旅付の特許請求の範囲によるものである。

〔差し替えられた英文特許請求の範囲 第29頁の翻訳〕

加工品の表面に塗布する段階、

る段階からなる請求項21記載の方法。

を有するもので、

(a)請求項でないし20のいずれかの水性スラリーを、研磨又は平坦化する

(b) 水性スラリーによって、ある程度まで加工品の表面を機械的および化学 的に研磨することによって、加工品表面を研磨又は平坦化する段階。 2.2. さらに、水性組成物をパッドに塗布する段階と、次いで加工品を研磨また は平坦化するに十分な時間、十分な圧力でパッドを加工品表面に十分接近させ

2.3. 加工品が電子素子集積密度が比較的少ない領域と比較的多い領域とを有す

の少なくとも幾つかの間に複数の切れ目を有する辨求項22記載の方法。 24. 半導体ウェーハの表面が、その上面にいかなる加工品の材料も必要とせず

る半導体ウェーハであり、ウェーハの表面が複数のステップと、そのステップ

、その下面に望ましくは欠陥のない電子構造部品が存在する、ある平坦レベル

	国政路签報告 international op	startus No.
	PCT/UP14R0X	)46
	DOCUMENTS CONSIDERED TO ST. RELEVANT	<del>,</del>
Carrero*	Clasing of document, with induction where appropriate, of the relevant passages	Referent to state No.
A	US,A, 4,959,113 (Roberts) 25 September 1990	
x	US,A, 3,026.421 (LeLoarer et al) 23 June 1991 seé col. 3, 11. 27-54, col. 4, 7-13, col. 6, II. 66-68, bridged with col. 7, 11. 1- 16, col. 7, 11. 24-49 and 11. 20-27.	1-26
		1

# フロントページの続き

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, M C, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, SN, TD, TG), AU, BB, BG, BR, CA, FI, HU, JP, KP, KR, LK, MG, MN, MW, NO, N Z, PL, RO, RU, SD

- (72) 発明者 ジェンセン エルミール ダブリュー. アメリカ合衆国 デラウェア州 19713 ニューキャッスル サウスデュボンハイウェー 325
- (72)発明者 ロバーツ ジョン ヴィー. エィチ.アメリカ合衆国 デラウェア州 19713ニューワーク ウェナークドライブ 3805